



CEWELD MA SS 2367

TYPE	Massieve lasdraad voor het hardoplassen en reviseren van warmwerkgereedschap				
TOEPASSINGEN	Reviseren en hardoplassen van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage in combinatie met hogere temperaturen tot 550°C				
EIGENSCHAPPEN	Schurende slijtage in combinatie met hogere temperaturen.				
CLASSIFICATIE	EN ISO	14700: S Fe 13			
	W.Nr.	1.2367			
GESCHIKT VOOR	Hotworking tools, high speed tool steels, HSS, aluminium press molts, dies, stamping tools, cutting tools, shear blades, cutters, knives, scissors.				
GOEDKEURINGEN					
LASPOSITIES	      				
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)	C	Mn	Cr	Mo	Fe
	0.2	0.6	6.2	3.2	Rem.
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Hardness
	As Welded				45 HRc
HERDROGEN	Niet van toepassing				
GAS ACC. EN ISO 14175	M11				



CEWELD MA SS 2367

MA SS 2367 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663401823