



CEWELD NiCrCo 5828

TYPE	Massieve lasdraad voor Waspaloy en soortgelijke precipitatiehardende, hoge temperatuur legeringen op basis van nikkel.							
TOEPASSINGEN	CEWELD NiCrCo 5828 is een legering voor hoge temperaturen die wordt gebruikt voor het lassen van nikkel-chroom-kobalt-molybdeenlegeringen (UNS-nummer N07001). De belangrijkste toepassingen zijn gasturbinemotoronderdelen, ruimtevaartonderdelen, veren en bevestigingsmiddelen.							
EIGENSCHAPPEN	Zeer hoge sterkte-eigenschappen bij verhoogde temperaturen. Sterkte is over het algemeen vergelijkbaar met die van Rene 41 en over het algemeen superieur aan Inconel 718. Verouderingshardbaar met behoud van uitstekende sterkte bij hoge temperaturen en goede corrosiebestendigheid, met name tegen oxidatie, bij gebruikstemperaturen van 650°C (1200°F) tot 870°C (1600°F).							
CLASSIFICATIE	AWS	A 5.14: ERNiCrCoMo-2 mod						
	EN ISO	18274: S NiZCr20Co14Mo4Ti3						
	W.Nr.	2.4654						
	F-nr	43						
	FM	6						
GESCHIKT VOOR	AMS 5708, 5709, 5706, 5707, 5704, 5544, 5586. PWA 1005, 1007, 1016, 1027. ASTM B637.							
GOEDKEURINGEN	CE							
LASPOSITIES	PAPBPCPDPEPF							
TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF WELD METAL (%)	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Ti	Co
	0.06	0.05	0.05	20	58	4	3	14
MECHANISCHE WAARDEN	Heat Treatment			R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Hardness	
	760°C±15°C 10h			1000	1400	14	40 HRc	
HERDROGEN	Not required							
GAS ACC. EN ISO 14175	I1							